

שפכטל קיר פיניש

גימור:

מט



ניקוי: מים



יישום: מלאג'



7
ק"ג

אזהרות:

אין להשתמש בחומר שהחל להתייבש. אין ליישם כאשר הקירות רטובים. אין ליישם כאשר צפוי גשם עד 48 שעות מגמר היישום. יש להרחיק מהיישג ידם של ילדים.

נתונים טכנים:

הרכב החומר: דבק אקרילי, מים, גיר, תוספים לעבידות, תוסף נגד עובש ופטריות.
המשחה בגוון ורוד, בייבוש מלא הופכת לגוון לבן.

טמפרטורת יישום	5°C-35°C
הספק מ"ר (שכבה אחת)	0.2 ק"ג
עובי שכבה יבשה	0.1 מ"מ
עובי מקסימלי מצטבר	5 מ"מ
זמן יבוש בין השכבות	4 שעות
זמן יבוש למגע	1 שעה
זמן יבוש סופי	48 שעות
ניקיון כלים	מים וסבון מיד לאחר השימוש
חיי מדף	12 חודשים במקום קריר ויבש

כל הנתונים וההמלצות מבוססים על בדיקות ידע שהצטברו במעבדה ובשטח והנם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא לטיב המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק את ההתאמה לצרכיו.

תיאור:

שפכטל מוכן (משחה) להחלקת קירות חוץ ופנים. מתאים ליישום ע"ג: בטון, טיח רגיל, לוחות גבס ומאסטרקיר. רוד ביישום ולבן לאחר הייבוש.

שימושים:

מילוי והחלקת קירות ותקרות חוץ ופנים.

תכונות:

בעל הדבקות מעולה, בעל חוזק מכני רב, קל ליישום והחלקה. מכיל תוספים נגד עובש, גימור חלק ביותר, נושם ואינו מצהיב. המשחה בגוון ורוד, בייבוש מלא הופכת לגוון לבן.

הכנת השטח:

תשתית יציבה - יש לדאוג לנקיון מוחלט מאבק, צבע רופף, שומנים, גריז וכו'. חורים גסים יש למלא עם טיח או בטון. לחיזוק התשתית מומלץ להשתמש בפריימר x בתוספת טרפנטין (ייבוש 6 שעות).

הכנת תערובת:

לכל פח של 25 ק"ג יש להוסיף 7 ק"ג מלט. יש לערבב את המלט עם מים ואז להוסיף למשחה המוכנה.

אמצעי בטיחות:

במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מידית במים לפנות לטיפול רפואי. בזמן ליטוש יש לחבוש מסכה ומשקפיים להגנה מאבק.

יישום:

בעזרת מאלדג' או שפכטל, מומלץ לעבוד עם כלים מנירוסטה. יש לערבב לפני השימוש במערבל חשמלי.

אשפיה:

יש לרסס פעם אחת עם מים 24-12 שעות מגמר עבודה.



יש להוסיף 25% מלט לחיזוק התערובת.
נירלט בע"מ. ד.נ. גב, 85122, טלפון ליעוץ 1-700-500-004 www.nirlat.com



שפכטל קיר גמיש

גימור:

מט



ניקוי: מים



יישום: מלאג'



25
ק"ג

אזהרות:

אין להשתמש בחומר שהחל להתייבש. אין ליישם כאשר הקירות רטובים. אין ליישם כאשר צפוי גשם עד 48 שעות מגמר היישום. יש להרחיק מהיישג ידם של ילדים.

נתונים טכנים:

אמולסיה אקרילית, אגרגטים דקים, תוסף נגד עובש ופטריות.
המשחה בגוון ירקרק.

טמפרטורת יישום	5°C-35°C
הספק 1 ק"ג למ"מ חיבור	5 מ"מ
הספק אריזה של 6 ק"ג	6 לוחות כולל מילוי ברגים
הספק אריזה של 25 ק"ג	25 לוחות כולל מילוי ברגים
זמן יבוש שכבה ראשונה	24 שעות
זמן יבוש שכבה שנייה	24 שעות
זמן יבוש למגע	4 שעה
זמן יבוש סופי	72 שעות
ניקיון כלים	מים וסבון מיד לאחר השימוש
חיי מדף	12 חודשים במקום קריר ויבש

כל הנתונים וההמלצות מבוססים על בדיקות ידע שהצטברו במעבדה ובשטח והנם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא לטיב המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק את ההתאמה לצרכיו.

תיאור:

שפכטל גמיש מוכן (משחה) למילוי ואיטום קירות חוץ ופנים. מתאים ליישום ע"ג: בטון, טיח רגיל, לוחות גבס ו"מאסטרקיר".

שימושים:

מילוי גמיש ואיטום למקומות בהם נדרשת גמישות בחיבורים, בקירות ותקרות חיצוניים ופנימיים, כולל חדרים רטובים.

תכונות:

גמיש מאוד, בעל כושר הדבקות גבוה במיוחד, שקיעה מינימלית, עמידות חיצונית גבוהה לאורך זמן.

הכנת השטח:

תשתית יציבה - יש לדאוג לנקיון מוחלט מאבק, צבע רופף, שומנים, גריז וכו'. חורים גסים יש למלא עם טיח או בטון. לחיזוק התשתית מומלץ להשתמש בפריימר x בתוספת טרפנטין (ייבוש 6 שעות).

אמצעי בטיחות:

במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מידית במים לפנות לטיפול רפואי. בזמן ליטוש יש לחבוש מסכה ומשקפיים להגנה מאבק.

יישום:

בעזרת מאלדג' או שפכטל, מומלץ לעבוד עם כלים מנירוסטה.

שלבי עבודה - חיבורים בין לוחות מאסטרקיר:

- יישום החומר בהריץ ובמרחב ה"פזות" תוך כדי דחיסה והידוק. 2. הטבע רשת אלקאלית.
- מילוי נוסף רטוב על רטוב עד למישור הלוחות. 4. לאחר מספר דקות, החלקה עם מאלדג' רטוב.
- המתנה של 24 שעות, החומר מתכווץ ונוצרת שקיעה. 5. ההמשך לפי סוג הגימור:
- כהכנה ליישום שליט אקרילי גמיש: יש ליישר פעם נוספת עם שפכטלקיר גמיש
- כהכנה ליישום צבע רב גמיש: יש ליישם "שפכטלקיר פיניש" וללטש.



נירלט בע"מ. ד.נ. גב, 85122, טלפון ליעוץ 1-700-500-004 www.nirlat.com

